

POLYTEC-INJECT-NV

TECHNISCHES DATENBLATT V1.01

 PUR-INJEKTIONSHARZ
 (2-KOMPONENTIG, ELASTISCH, NIEDRIGVIKOS)

ART.-NR. 1556.11



TECHNISCHE DATEN

Basis:	Polyurethan
Farbe A-Komp.:	transparent
Farbe B-Komp.:	dunkelbraun
Dichte (gem. Mat.):	Ca. 1.03 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis + 35 °C
Viskosität (Brookfield):	Ca. 70mPas (EN ISO 3219)
Dehnfähigkeit (Massivharz):	Ca. 45% (EN 53455)
Shore-A-Härte:	Ca. 35 (ISO 868)
Glastemperatur:	Ca. -18°C (EN12614)
Reaktionszeit mit Wasser:	50 Sek.
Mischverhältnis:	1:1
Verarbeitungszeit:	Ca. 60 min (EN1504-5)

POLYTEC-Inject-NV ist ein zweikomponentiges, (Komponente A+B), sehr niedrigviskoses und elastisches Polyurethan-Injektionsharz. Die sehr niedrige Viskosität führt zur Tiefenpenetration in feinste Strukturen und Risse. Es hat eine stark begrenzte Volumenzunahme bei Reaktion mit Wasser / Feuchtigkeit. **POLYTEC-Inject-NV** wird nicht bei fliessendem Wasser eingesetzt.

EINSATZGEBIETE

- Elastisch abdichtende Injektion von Rissen, Fugen, Spalten und Klüften
- Typische Einsatzbereiche: Tunnelbau, Bergbau und Spezialtiefbau
- Verpressung von Injektionsschläuchen
- Verpressung von Arbeitsfugen
- Nach Einsatz von Wasserstopfern zur elastischen Nachinjektion
- Hohlräumverfüllung im Mauerwerk



EIGENSCHAFTEN

- Zweikomponentig, als 1K System zu verarbeiten
- Elastisch
- Bei Wasserkontakt nicht schäumend
- Sehr niedrigviskos
- Ausgezeichnete Haftung zum Untergrund
- Sehr gute Penetrationseigenschaft
- Mischungsverhältnis 1:1 nach Gewichtsteilen
- Alkalistabil
- Stahlverträglich
- Verarbeitung mit 1K-Injektionsgerät

VERARBEITUNG

Untergrundvorbereitung vor Beginn der Injektionsarbeiten ist eine Bauzustandsanalyse am abzudichtenden Objekt vorzunehmen. Anhand der Analyseergebnisse (Feuchtesituation, Rissverlauf, Rissbreite, Hohlraumvorkommen, Wassertemperatur etc.) wird das geeignete Injektionsmaterial gewählt. Zur Riss- oder Arbeitsfugeninjektion werden Injektionspacker schräg (45°) dem Riss- bzw. Fugenverlauf folgend gesetzt. Der Bohrlochdurchmesser ist abhängig vom Durchmesser der zum Einsatz kommenden Injektionspacker (Beispiel: 13 mm Packerdurchmesser = 14 mm Bohrlochdurchmesser) zu wählen. Die Packer sind, unter Einsatz von entsprechendem Werkzeug, fest zu montieren, damit sie sich auch bei hohen Injektionsdrücken nicht lösen.

POLYTEC-Inject NV wird über 1K-Injektionsgeräte injiziert. Die Mischung der jeweiligen Komponenten A+B erfolgt im vorgegebenen Mischungsverhältnis und wird anschliessend in das Druckinjektionsgerät (Materialtrichter) eingefüllt. Die Injektion erfolgt i.d.R. unter einem anfänglichen Druck von 15 bar bei Beton und 3 bar bei Mauerwerk. Je nach Situation kann der Injektionsdruck steigen.

Das fertig gemischte Material (A+B) muss innerhalb der angegebenen Verarbeitungs- bzw. Topfzeit injiziert werden.

POLYTEC-Inject NV ist solange zu injizieren, bis der Riss oder die Arbeitsfuge gefüllt ist. Außerdem sollte auf den nächsten Injektionspacker gewechselt werden, sobald ein Materialaustritt am benachbarten Packer, an der Rissoberfläche oder aus der Fuge festzustellen ist. Eine Nachinjektion innerhalb der Verarbeitungszeit über den gleichen Injektionspacker wird empfohlen.

Nach vollständiger Aushärtung von **POLYTEC-Inject NV** werden die Bohrlöcher mit einem Mörtel abgedichtet. Änderungen in den Temperaturen verändern die Reaktionseigenschaften des Materials. Arbeitsgeräte und Werkzeuge sind unmittelbar nach

HINWEISE

Lagerung:	In ungeöffneten Originalgebinden 12 Monate, frostfrei und trocken
Sicherheitshinweise:	Sicherheitsdatenblätter beachten
Transport:	Kein Gefahrgut
Ökologie:	Nicht ausgehärtetes Harz darf nicht in Kanalisation, in Gewässer oder in den Boden gelangen
Entsorgung:	A- und B-Komp. VeVA-Code: 08 04 09 [S] Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösungsmittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten. Ausgehärtete Harze sind kein Sonderabfall, sie können mit dem Siedlungsabfall entsorgt werden. VeVA-Code: 08 01 99 Abfälle anderswo nicht genannt
GISCODE:	PU 40

VERPACKUNGSEINHEITEN

1556.11	Einheit à 10 kg (5 + 5 kg) Palette 420 kg (42 Einheiten)
---------	---

Für weiterführende Informationen stehen die aktuellen Versionen der Sicherheitsdatenblätter und der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Robotec AG Systembaustoffe auf der Homepage zur Verfügung.